

課題番号 : F-20-AT-0129  
 利用形態 : 機器利用  
 利用課題名(日本語) : 熱式 ALD 成膜した TiO<sub>2</sub> と ZrO<sub>2</sub> の膜厚評価  
 Program Title (English) : Thickness evaluation on TiO<sub>2</sub> and ZrO<sub>2</sub> layers deposited by thermal ALD  
 利用者名(日本語) : 百瀬 渉  
 Username (English) : W. Momose  
 所属名(日本語) : ALD ジャパン株式会社  
 Affiliation (English) : ALD Japan, Inc.  
 キーワード/Keyword : 成膜・膜堆積、TiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>

### 1. 概要(Summary)

米国 Anric Technologies 社製熱式原子層堆積(ALD)装置(型式 AT-410)で 2 種類の成膜を実施して、膜厚の評価を産業技術総合研究所の分光エリプソメーターを用いて行った。

### 2. 実験(Experimental)

#### 【利用した主な装置】

分光エリプソメーター

#### 【実験方法】

##### ① TiO<sub>2</sub> 成膜条件

プリカーサーは Tetrakis (dimethylamino) titanium (IV) (TDMAT)と H<sub>2</sub>O を使用  
 成膜温度: 180°C、サイクル数: 800  
 想定膜厚: 約 38 nm (800 サイクル×0.4 – 0.5 Å/cycle)

##### ② ZrO<sub>2</sub> 成膜条件

プリカーサーは Tetrakis (dimethylamido) zirconium (IV) (TDMAZ)と H<sub>2</sub>O を使用  
 成膜温度: 180°C、サイクル数: 600  
 想定膜厚: 30 nm(600 サイクル×0.5 Å/cycle)

TiO<sub>2</sub>とZrO<sub>2</sub>をSiチップ上に上記の条件で成膜後、分光エリプソメーターで膜厚測定を実施した。

### 3. 結果と考察(Results and Discussion)

分光エリプソメーターの測定結果と解析結果を Fig. 1 と Fig. 2 に示す。

① TiO<sub>2</sub> 膜厚: 349.9 Å(誤差を表すχ<sup>2</sup>は 106.866 (適正値は 1.0 以内)

Fig. 1 Fitting result of TiO<sub>2</sub>.

TiO<sub>2</sub> deposition rate : 0.43 Å/cycle

② ZrO<sub>2</sub>膜厚: 310.99 Å(誤差を表すχ<sup>2</sup>は78.388(適正値は1.0 以内)

Fig. 2 Fitting result of ZrO<sub>2</sub>.

ZrO<sub>2</sub> deposition rate : 0.518 Å/cycle

上記はフィッティングをいくつか実施した際の最適値である。測定誤差が大きいが今後の課題であるが、エリプソメーターの理論値との傾向は似ており、ある程度の膜厚確認は出来たと考えられる。

### 4. その他・特記事項(Others)

なし。

### 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

### 6. 関連特許(Patent)

なし。

