

課題番号 : F-20-NU-0083  
 利用形態 : 機器利用  
 利用課題名(日本語) : 線虫の走化性を利用したチャンネル作製  
 Program Title (English) : Fabrication of Channels Using Chemotaxis in *C. elegans*  
 利用者名(日本語) : 志賀大雅  
 Username (English) : H. Shiga  
 所属名(日本語) : 名城大学理工学部メカトロニクス工学科  
 Affiliation (English) : Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Science and Technology, Meijo University  
 キーワード/Keyword : リソグラフィ・露光・描画装置、エッチング、PDMS

### 1. 概要(Summary)

線虫の走化性検出用チャンネルの設計パターンを複数考案し、各パターンにおける走化性比較を行うことにより、最も線虫動作を目標としたかたちに制限可能なパターンを模索した。今回、名古屋大学の設備を利用して、モールド作製のマスクパターン現像を行った。

### 2. 実験(Experimental)

#### 【利用した主な装置】

レーザ描画装置一式(Heidelberg 製 mPG101-UV)

#### 【実験方法】

以下にデバイス完成までの手順を示す(Fig. 1)。

- i. マスクをレーザ描画装置に設置し、出力 6 mW、デューティ比 45 % の条件で露光を行った。
- ii. シリコンウエハに SU-8 3050 を塗布し、作製マスクと共に露光を行い、モールドを作成した。
- iii. モールドを型として、PDMS を硬化させデバイスの作成を行った。




Fig. 1 Abstract of Channel Fabrication.

### 3. 結果と考察(Results and Discussion)

作成したモールドを Fig. 2、PDMS 硬化後ガラスプレートと O<sub>2</sub>プラズマ処理により接合したデバイスを Fig. 3 として示す。Fig. 2 では、マスクパターン形状に露光された箇所のみ溶解せず、現像できている。




Fig. 2 Making mold.




Fig. 3 Making micro channel.

### 4. その他・特記事項(Others)

・参考文献:[1] J. Jung, et al., J. Micromech. Microeng.,24,035012, 2014

### 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

### 6. 関連特許(Patent)

なし。